

100

FLEX-EPOXY 100 % SOLIDES EPOXY MORTIER ET COULIS

RÉSISTANCE AU PRODUIT CHIMIQUE

PRODUIT CHIMIQUE	EXPOSITION PROLONGÉE	EXPOSITION INTERMITTENTE	NON RECOMMANDÉ
5% Acide Acétique		✓	
10% Acide Acétique			×
Hydroxide D'ammonium	✓		
30% Chlorure D'ammonium	✓		
40% Nitrate D'ammonium	✓		
40% Sulfate D'ammonium	✓		
Hypochlorate de Sodium - 6.5% CL act	✓		
Acide Borique	✓		
Alcool Butylique		✓	
Chlorure de Calcium	✓		
Soude Caustique - 50%	✓		
Potasse Caustique - 50%	✓		
10% Acide Citrique		✓	
Huile Diesel	✓		
Formaldehyde		✓	
10% Acide Formique		✓	
Glycérol	✓		
10% Acide chloridrique	✓		
30% Peroxide D'hydrogène	✓		
Chlorure de fer	✓		
Alcool Isopropylique	✓		
Essence	✓		
Chlorure de Méthylène			×
Gomme Minérale	✓		
10% Acide Nitrique		✓	
Huile D'olive	✓		
10% Acide Oxalique	✓		
Perchloroethylene		✓	
50% Acide Phosphorique	✓		
Chlorure de Sodium	✓		
50% Hydroxide de Sodium	✓		
10% Acide Sulfurique	✓		
96% Acide Sulfurique			×
10% Acide Tannique	✓		
Toluene			×
Trichloroethane			×
Térébenthine	✓		
Xylene			×

Pour les systèmes spécifiques d'installation des travaux, les recommandations, informations de garantie de projet, ou pour l'aide avec des caractéristiques d'installation, svp contacter le service technique de Flextile :

Toronto, ON - Email: rhonglin@flextile.net - Email: mzerey@flextile.net
Burnaby, BC - Email: mboldt@flextile.net

Toll Free 1-800-699-3623
Toll Free 1-888-236-4486

Tel 1-416-255-1111
Tel 1-604-420-4914

Fax 1-416-255-1729
Fax 1-604-420-0936