

Flextech™ 300

USAGES

Un adhésif unique qui crée un lien extraordinaire pour les divers matériels de revêtement de sol et la moquette. FLEXTECH 300 est souvent utilisé comme un remplaçant pour le polyuréthane et l'adhésif époxy sous les conditions de travail exigeant aux coûts significativement plus bas. Adhère : carreaux de composition de vinyle, carreaux en céramique de plancher, carreaux de terrazzo, tapis à endos de jute, de polypropylène, mousse de latex, latex unitaire, mousse de caoutchouc, tapis aiguilleté sans endos. Par-dessus : le béton, poreux et non poreux.

COMPOSITION ET MATÉRIAUX

Un adhésif de qualité en forme de poudre contenant ciment de Portland et polymère haute gamme qui est mélangée avec l'eau juste avant l'usage. La vie de pot : 60 à 90 minutes. Adhère en 15 à 60 minutes après avoir roulé le plancher.

LES CARACTÉRISTIQUES

Lien adhésif extraordinaire.

Très haute résistance au changement de climat ou température.

Quand entièrement mûrit FLEXTECH 300 n'est pas affecté par la lumière du soleil direct, les conditions de gel/dégel ou les variations de température significative.

Résistant à l'eau, fournit un lien sécurisé par-dessus les sous-planchers avec une émission d'humidité de 10lbs/1000 P.C./24 heures.

- Facile à mélanger et appliquer.
- Adhérence rapide

Se nettoie facilement à l'eau, utiliser un chiffon propre, mouille, (ne pas permettre à l'adhésif de sécher sur le dessus du matériel installé.)

LIMITATIONS

FLEXTECH 300 n'est pas un égaliseur de plancher. L'utilisation du Flextile FlexFlo ou Flextile Patch de Flextile est recommandée.

Ne pas utiliser FLEXTECH 300 par-dessus les anciens adhésifs.

Ne pas permettre FLEXTECH 300 de « former une peau, ou de sécher à la surface » avant la pose.

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

La surface doit être solide, nivelée, sèche, sans graisse, huile, saleté, peinture, durcisseur, scellants ou autres impuretés. Clouer tous coins lâches et poncer les coins élevés. Remplir les fissures ou dépressions avec FlexPatch ou FlexFlo. Poncer en un fini lisse et aspirer pour enlever la poussière. Sur parquet ou sur panneaux de bois aggloméré, il est nécessaire de poser un contreplaqué afin d'empêcher les imperfections de « télégraphier » à travers le nouveau recouvrement. Idéalement, l'adhésif, les carreaux et le sous-plancher seront maintenus à au moins 15°C (60°F) durant l'installation. Il est essentiel d'enlever tout ancien adhésif avant l'application de FLEXTECH 300.

APPLICATION

Enlever le sac du contenant, et remplir le contenant d'eau, jusqu'à la marque indiquée. Ajouter le contenant du sac, et mélanger jusqu'à mélange crémeux et sans mottes.

Utiliser une truelle en V de 3.2mm x 3.2mm x 3.2mm (1/8" x 1/8" x 1/8") pour tapis.

Utiliser une truelle en encoches carres de 1.6mm x 1.6mm x 1.6mm (1/16" x 1/16" x 1/16") pour carreaux de composition vinyle (VCT). Utiliser truelle de 4.8mm, 6.4mm, ou 9.6 mm (3/16", 1/4" or 3/8") pour carreaux de céramiques.

Temps d'affichage ne devrait pas excéder 15 minutes.

LES ÉMISSIONS D'HUMIDITÉ DU BÉTON

Émission d'humidité du béton ne devraient pas dépasser 10 livres par 1000 p. c/ 24 heures. Toujours vérifier le béton en utilisant la méthode ASTM F 1869-98. La trousse de test d'humidité est disponible chez Flextile.

FLEXTECH 300 est un adhésif remarquable, mais ne résoudra pas de conditions hydrostatiques.

RAPPEL Rejeter le matériel inutilisé dans un délai de 90 minutes. Ne jamais rejeter le mélange ou la poudre dans les égouts. FLEXTECH300 continuera à mûrir dans l'eau et même submergé dans l'eau.

ROULER à fond les carreaux ou moquettes avec un rouleau de 100 livres. Ceci est essentiel pour le transfert de l'adhésif à l'endos et aplatir les marques de truelle.

COUVERTURE par 9.0kg (20lbs) poudre sèche :

Tapis:

3.2mm x 3.2mm x 3.2mm (1/8" x 1/8" x 1/8") Truelle en V : 10-11m² (110-120 PC).

Carreaux de Composition Vinyl (VCT) :

1.6mm x 1.6mm x 1.6mm (1/16" x 1/16" x 1/16") Truelle en encoches carrées 17-19m² (180-200 PC)

Carreaux de Céramique :

4.8mm (3/16") Truelle en encoches carrées 4-5m² (40-50 PC)

6.4mm (1/4") Truelle en encoches carrées 3-4m² (30-40 PC)

9.6mm (3/8") Truelle en encoches carrées 2-3m² (20-30 PC)

LA CIRCULATION Limiter la circulation pour les premières 12 heures au personnel d'installation.

ENTRETIEN Balayer le plancher après l'installation. Après 24 heures une cire peut être appliquée aux matériels de plancher de surface dur. Limiter la circulation lourde pour 24 heures après l'installation.

PRÉCAUTION

Le ciment, le mortier, le béton ou le coulis fraîchement malaxés peuvent être dangereux pour l'épiderme. Éviter tout contact avec la peau et laver très rapidement à l'eau les régions exposées. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau immédiatement et fréquemment, et consulter rapidement un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Se référer aux fiches signalétiques de Flextile pour plus de détails sur les informations au sujet de santé et sécurité.

GARANTIE

Flextile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de premier choix. Il est recommandé de s'assurer que le produit convient à l'emploi qu'on en fait; aussi, l'utilisateur assume tous les risques découlant de son emploi. En conséquence les droits et garanties de toute nature se résument de la part du marchand et du fabricant au remplacement du produit trouvé défectueux ou, au choix, au remboursement du prix d'achat.

ENTRETIEN

Aucun entretien n'est requis excepté en cas de dommages dûs à des circonstances inattendues. Les procédures de réparation seront faites suivant les recommandations de Flextile ou de ses distributeurs.

SERVICES TECHNIQUES

Flextile dispose d'un laboratoire bien équipé où les produits sont testés conjointement aux produits avec lesquels ils sont normalement utilisés. Une assistance technique pour l'utilisation des produits Flextile est disponible sur demande.

RÉFÉRENCES

Éditions courantes de: Manuel d'installation de tuiles céramiques (09300) de TTMAC (l'association canadienne de terrazzo, tuiles et marbre) et manuel d'installation de TCA (Tile Council of America)