

38

ADHÉSIF SANS SOLVANT, À BASE DE LATEX ET D'ÉMULSION D'ASPHALTE, À PRISE RAPIDE

USAGES

Conçu spécialement pour une adhérence supérieure carreaux de composition vinyle (VCT) sur béton sec, contre-plaqué, Flex-Flo de Flextile.

COMPOSITION ET MATÉRIAUX

Une formule spéciale d'asphalte-caoutchouc formant une pellicule hautement adhésive et qui, par suite de sa teneur en caoutchouc, cimente fortement les revêtements de sol sur les sous-planchers.

CARACTÉRISTIQUES

- Adhérence excellente à presque tous genres de supports
- Excellent pour les carreaux de composition vinyle (VCT)
- Excellente maniabilité, facile à appliquer
- Sans odeur
- Écologique, faible teneur en C.O.V.
- Ininflammable en état liquide

LIMITATIONS

Non recommandé pour les carreaux en vinyle ou en caoutchouc. (Dans ce cas, utiliser l'adhésif supérieur pour dallage 71 de Flextile).

Protéger contre le gel en transit et durant l'entreposage.

Pour la pose intérieure seulement.

Utiliser à température au dessus de 5°C (40°F) et au-dessous de 40°C (104°F)

Le béton doit être complètement durci (28 jours) et sans pression hydrostatique. Un kit pour vérifier l'humidité est disponible chez Flextile et ses distributeurs.

Ne pas utiliser sur surface à base de gypse.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés Physiques Typiques

État physique	Pâte
Début du durcissement	20-30 minutes.
Couleur	Noir
Odeur	Sans odeur
Nettoyage:	Enlever immédiatement l'adhésif encore liquide de la surface des carreaux avec chiffon humide. On peut nettoyer les outils utilisés avec de l'essence minérale
Entreposage	Dans un endroit sec et frais.
Durée de conservation:	1 an dans les contenants d'origine, hermétiquement scellés et à température ambiante.

Surface couverte approximative

Couvre-plancher Résilient	
Truelle à dents 1/16" 'V'	
4 litres (1.06 US Gal)	180-220 pieds ² (16.8-20.4 m ²)
15 litres (4 US Gal)	675-825 pieds ² (63-76.5 m ²)

* Les données au sujet des surfaces couvertes ne sont qu'approximatives et sont fournies à des fins d'estimation seulement. En fait, la consommation réelle dépendra de l'état des supports, du type de truelle et des techniques de pose employées.

INSTALLATION

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

La surface doit être solide, nivelée, sèche, sans graisse, huile, saleté, peinture, durcisseur, scellants ou autres impuretés. Sur béton poussiéreux ou poreux, l'épandage sera facilité par l'humectage ou l'apprêtage.

SUPPORTS ACCEPTABLES

- Béton complètement durci (28 jours) avec un fini lisse au niveau, au dessus ou au dessous du sol sans humidité excessive et sans alcalinité.
- Contre-plaqué approuvé (aux endroits secs seulement).
- Revêtement de sol existant bien accroché.

APPLICATION

Bien brasser avant l'emploi. Se référer aux indications de pose du fabricant du couvre-plancher. Verser sur le plancher une petite quantité d'adhésif et l'étendre uniformément d'une main ferme, à l'aide d'une truelle à dents en 'V' de 1/16" espacés de 1/16" d'axe en axe. Dès que l'adhésif forme une pellicule collante au toucher, poser le revêtement. Après l'installation de chaque section, passer immédiatement un rouleau de 100 livres, en 3 sections. Enlever l'adhésif encore liquide de la surface des carreaux avec un chiffon humide. On peut nettoyer les outils utilisés avec l'adhésif encore humide dans de l'eau. Si les outils sont tachés de matière séchée, nettoyer avec de l'essence minérale. Idéalement, l'adhésif, les carreaux et le sous-plancher seront maintenus à 20°C (70°F) pendant l'application, et ce, pour les sept jours suivants.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Se référer aux fiches signalétiques de Flextile pour plus de détails sur les informations au sujet de santé et sécurité.

DISPONIBILITÉ ET COÛT

L'adhésif Flextile 38 de Flextile est disponible chez Flextile ou chez ses distributeurs dans les contenants suivants:

15 Litres (4 U.S.Gallon)

4 litres (1.06 U.S.Gallon)

Coût: Disponible sur demande

GARANTIE

Flextile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de premier choix. Il est recommandé de s'assurer que le produit convient à l'emploi qu'on en fait; aussi, l'utilisateur assume tous les risques découlant de son emploi. En conséquence les droits et garanties de toute nature se résument de la part du marchand et du fabricant au remplacement du produit trouvé défectueux ou, au choix, au remboursement du prix d'achat.

ENTRETIEN

Aucun entretien n'est requis excepté en cas de dommages dûs à des circonstances inattendues. Les procédures de réparation seront faites suivant les recommandations de Flextile ou de ses distributeurs.

SERVICES TECHNIQUES

Flextile dispose d'un laboratoire bien équipé où les produits sont testés conjointement aux produits avec lesquels ils sont normalement utilisés. Une assistance technique pour l'utilisation des produits Flextile est disponible sur demande.

RÉFÉRENCES

Éditions courantes de: Manuel d'installation de tuiles céramiques (09300) de TTMAC (l'association canadienne de terrazzo, tuiles et marbre) et manuel d'installation de TCA (Tile Council of America)